



ارزیابی درازمدت اثر خوردگی آرماتورها بر ظرفیت باربری اعضای بتنی در محیط‌های دریایی

* پیمان پوربیهی، دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

کیاچهر بهفرنیا، استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان **

* تلفن: ۰۷۱-۵۵۵۴۱۲۴، پست الکترونیکی: nami8@yahoo.com

* تلفن: ۰۳۱۱-۳۹۱۲۵۱۸، نامبر: ۰۳۱۱-۳۹۱۲۲۷۵، پست الکترونیکی: kia@cc.iut.ac.ir

چکیده:

سازه‌های بتنی که بطور دائم در معرض عوامل طبیعی قرار دارند، ممکن است دچار خوردگی آرماتورها شوند. این خوردگی می‌تواند توسط عوامل مختلفی ایجاد شود. ورود کلریدها به بتن یکی از عوامل اصلی خوردگی بوده و می‌تواند موجب خرابی اعضای بتنی گردد. در این مقاله، با استفاده از یک مدل ریاضی برای تخمین نرخ خوردگی در شرایط مختلف محیطی، به بررسی اثر خوردگی ایجاد شده توسط یونهای کلرید بر ظرفیت باربری یک تیرستون بتن مسلح پرداخته شده است. نتایج حاصل که بصورت رسم منحنی های ظرفیت باربری کاهش یافته به ظرفیت باربری اویله در طول زمان ارائه شده است، بخوبی دلایل عمر کوتاه سازه‌های بتنی در محیط‌های دریایی را تبيان می‌دهد. با استفاده از مدل‌های معروفی شده می‌توان ضمن تخمین عمر مفید اعضای بتنی، انجام بازرگانی‌های فنی و تعمیرات دوره‌ای را برنامه‌ریزی نمود.

کلید واژه: اعضای بتنی، نرخ خوردگی، کلریداسیون، کاهش مقطع آرماتور

۱- مقدمه

بطور کلی خرابی به هر تغییر نامطلوب در خواص مکانیکی، فیزیکی و شیمیایی در سطح یا جسم بتن اطلاق می‌شود که عموماً ناشی از تخریب اجزای آن است. از مهمترین عوامل تخریب بتن می‌توان به عواملی نظیر اثر یخ‌بندان و دوره‌های یخ‌زدن و آب شدن، سایش، فرسایش و خلازلایی، خرابی ناشی از آتش و تنش‌های حرارتی اشاره نمود. خوردگی فولاد، یکی از عوامل مهم دیگر خرابی بتن است.

خوردگی فولاد در بتن یک فرآیند الکتروشیمیایی است که در آن آرماتورهای فولادی به تدریج شروع به از بین رفتن می‌کنند. از عوامل ایجاد کننده خوردگی، می‌توان کربناتیون، سولفاته شدن و کلریداسیون را نام برد که در این میان باید به کلریداسیون از نظر اثر تخریبی زیاد آن توجه نمود. در شرایط دریایی و در سایر سازه‌ها در سطح زمین، در جاهایی که یونهای کلرید روی سطح بتن به میزان قابل توجهی تهشین می‌شوند، خرابی عضو بتن مسلح به سرعت رخ می‌دهد. یونهای کلرید گراش به