

## مطالعه و بررسی پتانسیل تراکم پذیری و مقاومت فشاری محصور نشده خاک های ریزدانه ثبت شده با پسماند ناشی از فرآیند نرم کردن آب به روش تصفیه شیمیایی

جهانگیر خزائی<sup>۱</sup>، شورش محمودی<sup>۲</sup>

۱- استاد یارداشکده فنی و مهندسی دانشگاه رازی کرمانشاه

۲- دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

shoorehsm@yahoo.com

### خلاصه

در اغلب پروژه های عمرانی نیاز به ثبت و تقویت خاک می باشد. یکی از مهمترین و رایج ترین روش های بهسازی و ثبت زمین، استفاده از مواد افزودنی شیمیایی مانند آهک است. هزینه های گراف استفاده از مواد شیمیایی از یک طرف و آلاندگی بسیاری از انواع پسماندها و فاضلاب ها در چرخه طبیعت از طرف دیگر، محققین و پژوهشگران عرصه عمران و محیط زیست را به سمت استفاده از مواد پسماندی به منظور ثبت انواع خاک معطوف نموده است. در این تحقیق تاثیر استفاده از پسماند ناشی از نرم کردن آب به روش شیمیایی در واحدهای صنعتی به روی برخی از شاخص های خاک رس، از جمله تراکم پذیری و مقاومت فشاری محصور نشده مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که استفاده از این ماده پسماندی تاثیری مثبتی بر خواص مکانیکی خاک ریزدانه دارد.

**کلمات کلیدی:** ثبت و بهسازی خاک، تراکم پذیری خاک، مقاومت فشاری محصور نشده، پسماند واحدهای صنعتی

### ۱. مقدمه

در حالت کلی می توان ثبت خاک را به دو صورت ثبت شیمیایی و ثبت فیزیکی تقسیم بنده نمود. ایجاد تغییر و تقویت خاک توسط اسکلت بندی و مسلح کردن بافت آن را ثبت فیزیکی می گویند، مانند استفاده از ژئوستیتیک ها، تراکم خاک و تغییر دانه بندی. از سوی دیگر هرگونه تغییر در جهت افزایش فاکتورهای مقاومتی خاک توسط تغییرات شیمیایی را ثبت شیمیایی می گویند. مانند ثبت با افزودنی هایی چون آهک و قیر. با توجه به اینکه بحث اصلی این تحقیق ثبت خاک با پسماند ناشی از نرم کردن آب در واحدهای تصفیه شیمیایی آب می باشد و در طی آزمایشات انجام شده رفتار این ماده به روی خاک شباهت بسیاری به رفتار آهک در طی ثبت خاک دارد لذا لازم دیده شد تا بطور مختصر بحث مربوط به ثبت خاک با آهک گنجانده شود. آهک انواع مختلف دارد که متدالول ترین آنها عبارتند از:

الف: آهک زنده (CaO)

ب: آهک شکفته (Ca(OH)2)

ج: آهک زنده دولومیتی (CaO+MgO)

د: آهک شکفته دولومیتی (Mg(OH)2 or Ca(OH)2)

آهک زنده ماده ای است با رنگ متمایل به سفید که درجه ذوب آن بین ۲۵۸۰ تا ۲۷۵۰ درجه سانتیگراد متغیر است. وزن مخصوص آهک زنده بین ۲/۱ تا ۳/۳ گرم بر سانتیمتر مکعب می باشد. آهک زنده در مقایسه به آهک شکفته تغییر حجم بیشتری دارد. بطور متوسط تغییر حجم آهک زنده به آهک شکفته ۲/۵ تا ۳ تا ۴ برابر بیشتر است. تبدیل آهک زنده به آهک شکفته همراه با تغییر در وزن مخصوص آن انجام می شود، بطوری که پس از شکفته شدن، وزن مخصوص آن به حدود ۲/۲ تا ۴/۲ گرم بر سانتیمتر مکعب کاهش می یابد. بطور کلی آهک زنده ماده ثبت کننده مؤثری نسبت به آهک شکفته است و اگر بصورت دوغاب به خاک اضافه شود مقاومت بیشتری را نسبت به موقعی که به صورت پودر اضافه می شود ایجاد می کند [۱].

<sup>۱</sup> استادیار و عضو هیات علمی

<sup>۲</sup> دانشجویی کارشناسی ارشد